



SIL-PRO POWER

SIGILLANTE SILICONICO DI ALTA QUALITÀ (PURO AL 100%), CHE MANTIENE L'ELASTICITÀ E RESISTE ALLA MUFFA.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Sigillante siliconico di alta qualità (puro al 100%), che mantiene l'elasticità e resiste all'acqua, a base di acido acetico per una vasta linea di applicazioni professionali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

per sigillare fughe, giunti e fessure. Adatto per sigillature intorno a innumerevoli applicazioni edili e per sanitari, ad esempio docce, bagni e giunti di tamponamento, ad esempio tra piastrelle, lamine o per collegamenti tra mura e telai o montanti.

Stabile su quasi tutti i materiali, come vetro, superfici vetrate, piastrelle in ceramica, porcellana, smalti, acciaio inossidabile, legno, metalli, PVC rigido e vari materiali sintetici. Non indicato per applicazioni in vetro; non adatto per gli acquari. Non adatto per polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

PROPRIETÀ

- Qualità superiore – 100% puro silicone
- Resistente all'acqua
- Resistente alle muffe
- Mantiene l'elasticità
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Straordinaria aderenza a tutte le superfici senza primer
- Resistente alle sostanze chimiche
- Facilmente utilizzabile
- Resistente allo sbiadimento

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, ruggine e grasso.

Trattamento preliminare delle superfici: Carteggiare i materiali sintetici con carta abrasiva. Per ottenere buoni risultati, applicare un nastro protettivo sui bordi dell'interstizio. Per prevenire l'aderenza su tre lati e per ottenere la giusta profondità di sigillatura, riempire le fughe con un filo di schiuma sigillante o un foglio in PE.

Utensili: Rimuovere direttamente con trementina le macchie ancora umide. Il prodotto secco può essere asportato solo meccanicamente.

APPLICAZIONI

Resa: Contenuto sufficiente per una lunghezza fra circa 8 e 15 m (in base al diametro della giunzione).

Modalità di utilizzo:

Utilizzare una pistola dosatrice per sigillante per lavorare con le cartucce. Aprire la cartuccia tagliando la punta in plastica sopra la filettatura con un coltello affilato. Avvitare l'ugello e tagliare ad angolo in corrispondenza del diametro desiderato. La larghezza della fuga deve essere al minimo di 4 e al massimo di 25 mm. La profondità della fuga dipende dalla larghezza della fuga. Fino ai 12 mm, mantenere una larghezza e una profondità della fuga di 6 mm. La profondità della fuga deve essere la metà della larghezza della fuga. Spruzzare il sigillante in modo uniforme nella fuga ed appianarlo entro 10 minuti con le dita o una spatola bagnata con una soluzione di sapone.

Macchie/Residui: Rimuovere direttamente con trementina le macchie ancora umide. Il prodotto secco può essere asportato solo meccanicamente.

Consigli: Utilizzare Bostik SIL-UV RES per sigillare vetrate e acquari.

Utilizzare Bostik Poly Max® per sigillature sovraverniciabili, resistenti all'acqua e che mantengano l'elasticità.

Per vasche da bagno e piatti doccia in acrilico e pareti da doccia in materiale sintetico, si consiglia di utilizzare un sigillante siliconico neutro (privo di acidi), ad esempio Bostik SIL Neutro.

Punti di attenzione: Assicurarsi che la fuga rimanga asciutta per almeno le prime 8 ore.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo pelle: ca. 10 minuti

Velocità di polimerizzazione: ca. 2 mm/24 ore

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Molto buona

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle temperature: -50°C - +180°C

Resistenza ai raggi UV: Molto buona

Resistenza alle muffe: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Molto buono

Verniciabilità: Nil

Elasticità: Molto buona



SIL-PRO POWER

SIGILLANTE SILICONICO DI ALTA QUALITÀ (PURO AL 100%), CHE MANTIENE L'ELASTICITÀ E RESISTE ALLA MUFFA.

Potere riempitivo: Molto buono

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Elastomero di silicone

Viscosità: ca. Pastosa

Densità: ca. 1.04 g/cm³

Durezza (Shore A): ca. 25

Elasticità modulo E: ca. 0.3 MPa

Deformazione max consentita: ca. 20 %

Resistenza alla rottura: ca. 650 %

Specifiche speciali: Il colore del prodotto potrebbe presentare piccole variazioni rispetto allo standard RAL legate a variabilità produttive non eliminabili.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.